

BB-board

Parameter	Norma	MJ	Hodnota				Tolerancia
Hrúbka	ISO 534	mm	1,5	2,0	2,5	3,0	± 5 %
Plošná hmotnosť		g/m ²	945	1260	1575	1890	
Tuhosť pozdĺžne		mNm	970	2040	3290	4660	
Tuhosť priečne		mNm	460	930	1540	2310	
Pevnosť v prietlaku (Berstdruck)		kPa	950	1100	1300	1500	
Vlhkosť	ISO 287	%	8,0	8,0	8,0	8,0	± 1,5 %

Popis šedá zlepená knihárska lepenka

Použitie Knihárska lepenka je určená na výrobu kníh a zakladačov. Tento druh lepenky sa tiež výborne hodí na výrobu albumov, diplomatiek, podložiek na stolové hry, písacích podložiek, zadných strán kalendárov a zadných strán pri rámovaní obrazov.

Certifikáty Výrobca je držiteľom certifikátov ISO 9001 – manažment kvality, ISO 14001 – environmentálny manažment, ISO 45001 – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Výrobca Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH, Nemecko

BB-board

Property	Standard	Unit	Value				Tolerance
Thickness	ISO 534	mm	1,5	2,0	2,5	3,0	± 5 %
Substance		g/m ²	945	1260	1575	1890	
Bending Stiffness MD		mNm	970	2040	3290	4660	
Bending Stiffness CD		mNm	460	930	1540	2310	
Burst pressure		kPa	950	1100	1300	1500	
Humidity	ISO 287	%	8,0	8,0	8,0	8,0	± 1,5 %

Description pasted grey bookbinder's board

Applications Bookbinder's board is suitable for production of books and folders. This type of cardboard is also perfect choice for producing albums, briefcases, boards for board-games and the backs of pictures, calendars and writing pads

Certificates The producer holds certificates ISO 9001 – quality, ISO 14001 – environment, ISO 45001 – occupational health and safety.

Producer Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH, Germany