

reacto CB

Parameter	Norma	MJ	Hodnota							Tolerancia
Plošná hmotnosť	ISO 536	g/m ²	56	60	70	75	80	90	95	± 5 %
								OCR		
Hrúbka	ISO 534	µm	74	78	88	93	98	113	117	± 5
Hladkosť Bekk	ISO 5627	s	35							± 20
Jasnosť R457	ISO 2470	%	98	103	103	103	103	103	103	± 3
Opacita	ISO 2471	%	81	81	83	85	86	88	88	± 3
Tržná dĺžka pozdĺžne	ISO 1924-1	m	> 5 000							
Absolútna vlhkosť		%	5,8							± 0,3

Popis	Hárók reacto CB predstavuje vrchný list sady. Na zadnej strane má náter obsahujúci mikrokapsule citlivé na tlak, vyplnené priesvitným farbivom.
Použitie	Samoprepisovací papier sa používa na vyhotovenie sád formulárov, skladajúcich sa z originálu a jednej alebo viacerých kópií.
Certifikáty	Výrobca je držiteľom certifikátov ISO 9001 – manažment kvality, ISO 14001 – environmentálny manažment, ISO 45001 – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Výrobca	Koehler Paper SE, Nemecko

reacto CB

Property	Standard	Unit	Value							Tolerance
Basis weight	ISO 536	g/m ²	56	60	70	75	80	90	95	± 5 %
								OCR		
Thickness	ISO 534	µm	74	78	88	93	98	113	117	± 5
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	35							± 20
Brightness R457	ISO 2470	%	98	103	103	103	103	103	103	± 3
Opacity	ISO 2471	%	81	81	83	85	86	88	88	± 3
Breaking length MD	ISO 1924-1	m	> 5 000							
Absolute humidity		%	5,8							± 0,3

Description	Reacto CB sheet represents the original or top sheet of a multi-part form. On its reverse-side is there a coating consisting of pressure sensitive microcapsules, containing dissolved colourless colour formers.
Applications	Carbonless paper is converted into multi-part business forms.
Certificates	The producer holds certificates ISO 9001 – quality, ISO 14001 – environment, ISO 45001 – occupational health and safety.
Producer	Koehler Paper SE, Germany